



МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ «ИНСТИТУТ БЕЛНИИС» (РУП «Институт БелНИИС»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БЕЛСТРОЙТЕСТ»
НИЛ СТРОИТЕЛЬНОЙ АКУСТИКИ И ВИБРАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Испытательный центр «БелСтройТест»
аккредитован Государственным предприятием
БГЦА на соответствие требованиям СТБ
ИСО/МЭК 17025-2007 в сфере проведения
испытаний,
Аттестат № ВУ/112 1.0290
действует до «12» июня 2020 г.
Адрес: 220114, г. Минск,
ул. Ф. Скорины, 15 «Б»,
тел. 369-83-71, 267-98-82,
факс 267-87-92.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Испытательного
центра «БелСтройТест»
Т.Н. Кухта
24 мая 2019 г.

Протокол на 4 страницах
в 4 экземплярах

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ регистрации 85-2

21 мая 2019 г.

Наименование продукции
(объекта)

*Фрагмент кладки стен из блоков СБПу-М150/Ф35/1,4 размером
248х150х248мм.*

Наименование/обозначение
ТНПА на продукцию

ГОСТ 379-2015.

Изготовитель:

СЗАО "КварцМелПром"

Адрес изготовителя:

Брестская область, Мажаритский район, д.Хотислав, ул.Ленина, 16.

Заявитель на проведение
испытаний, его адрес

*СЗАО "КварцМелПром"
Брестская область, Мажаритский район, д.Хотислав, ул.Ленина, 16.*

Наименование /обозначение
ТНПА на методы испытаний

ГОСТ 27296-87

Количество испытуемых
образцов и их
идентификационные номера

1 образец: образец - инд.№ 63/1 -19/2,

Сведения об образцах

*образец размером 3950х2030 мм. Фрагмент кладки толщиной
150мм на клей-пене типа «ТИТАН», со штукатуркой с двух
сторон, а также без нее. Толщина штукатурки 5 мм.*

Наименование органа,
проводившего отбор образцов
на испытания

СЗАО "КварцМелПром"

Письмо № 216

Основание для испытаний

Договор № 345/3и- 19

от 19 апреля 2019 г.

от 24 апреля 2019 г.



1. Введение

1.1. Работа выполнена лабораторией строительной акустики и вибрационной безопасности РУП «Институт БелНИИС» на основании договора № 345/3и-19 от 24 апреля 2019 г. с СЗАО "КварцМелПром".

2. Программа проведения испытаний

Таблица 1

№ пп	Наименование объекта испытаний (показателей, характеристик и т.д.)	Наименование ТНПА, устанавливающего метод испытаний, номер пункта	Примечание
1	Индекс изоляции воздушного шума (R_w)	ГОСТ 27296-87	

Условия проведения испытаний:

температура воздуха - 20 ± 3 °C

относительная влажность воздуха - $55 \pm 5\%$

Дата проведения испытаний: 21.05.2019

3. Испытательное оборудование и средства измерений, применяемые при проведении испытаний

Таблица 2

№ п/п	Наименование испытательного оборудования, средств измерений	Учетный №	Дата, документ поверки (аттестации)	Дата очередной поверки	Примечание
1	Источник шума тип 4205	1019222	Св-во о поверке РУП "БелГИМ" № МН020137-4319 от 19.03.2019	19.03.2020	
3	Шумомер-анализатор спектра ОКТАВА 101А с ВМК-205 №1601	04А561	Св-во о поверке РУП "БелГИМ" № МН0201033-4319 от 21.03.2019	21.03.2020	
3	Термогигрометр Testo 625	01399347	Св-во о калибровке РУП "БелГИМ" № МН0670858-5018 от 06.08.2018	06.08.2019	
4	Пистонфон типа 4220	966068	Св-во о калибровке РУП "БелГИМ" № МН0071062-4319 от 21.01.19	21.01.2020	
5	Дальномер лазерный Bosch DLE50	783567940	Св-во о калибровке РУП "БелГИМ" № МН0804975-4118 от 06.12.2018	06.12.2019	

4. Результаты испытаний

Результаты измерений изоляции воздушного шума приведены на графике 1 и табл. 3






Таблица 3

Характеристика, дБ	Среднегеометрическая частота третьоктавы, Гц															
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
R _{норм}	33	36	39	42	45	48	51	52	53	54	55	56	56	56	56	56
R(№1 без штукатурки)	35,4	37,2	35,4	37,3	39,9	39,6	39,6	41,5	41,9	42,9	44,0	45,7	45,0	44,3	44,3	45,1
R(№2 со штукатуркой 5 мм)	36,3	37,4	34,7	38,0	39,1	39,4	39,8	43,3	45,7	47,7	49,3	50,2	51,6	50,7	49,9	52,0
R _w (№1 без штукатурки)	44															
R _w (№2 со штукатуркой 5 мм)	48															



5. Заключение о результатах испытаний

Образцы продукции: *Фрагмент кладки стен из блоков СБПу-М150/F35/1,4 размером 248x150x248мм.*

Заключение о результатах испытаний:

Изоляция воздушного шума, испытанным образцом (фрагментом кладки **без штукатурки**) составляет:

$$R_w = 44 \text{ дБ},$$

Изоляция воздушного шума, испытанным образцом (фрагментом кладки **со штукатуркой толщиной 15 мм с двух сторон**) составляет:



$$R_w = 48 \text{ дБ},$$

Результаты испытаний распространяется только на испытанные образцы.

Ответственные исполнители:

Ведущий инженер

РУП «Институт БелНИИС»

Г.Д. Ланге

Протокол проверил:
Зав. НИЛ строительной
акустики и вибрационной
безопасности

РУП «Институт БелНИИС»

А.С.Якимчук

Протокол оформлен на 4 (четырёх) листах в 4 экземплярах и направлен в:

- СЗАО "КварцМелПром" - 2 экз.;
- РУП «Институт БелНИИС» - 2 экз.

Размножение протокола возможно только с разрешения РУП «Институт БелНИИС».

Протокол действителен только с оригинальными печатями и штампами
РУП «Институт БелНИИС».

